



CP71-F 防火塗料專用面漆

塗料類別：以高級壓克力(Acrylic Resin)配合耐候性顏料精製而成之塗料。

用途：適用於室內外鐵材及各種素材之面漆。

特性：1.漆膜堅固，附著力強不脫漆。

2.漆料潤滑，施工容易。

3.塗佈量大，遮蓋力佳，使用上最經濟。

顏色：白色，淺色

光澤：60°光澤=75%以上

遮蓋力：12.5 m²/L 以上

重量：1.0kg/L 以上

粘度：75~85ku(25°C)

乾燥時間：指觸 1.5 小時，堅結 10hrs

建議膜厚：濕膜 85μ 乾膜 45μ(micron)

理論塗佈量：45 m²/Gal

塗裝間隔：10hrs 以上

總不揮發份：60%以上

調薄劑：二甲苯

適用底漆：防銹底漆，紅丹底漆

建議施工方式：刷塗、噴塗

包裝方式：1Gal、5Gal

貯藏時間：正常情況下一年以上

施工注意事項：

- (1) 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太黏稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
- (2) 塗物表面之水分、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
- (3) 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 40°C 以上) 或過低 (5°C 以下時)，應避免施工。
- (4) 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
- (5) 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍；噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。
- (6) 此產品符合 CNS 11480 檢驗規格。