



東旭成企業股份有限公司

CP75 PU 面漆

塗料類別：長溫硬化型 PU 樹脂塗料。

用 途：用於防火塗料之專用耐候面漆。

特 性：耐候性、光澤保持性佳；耐酸、耐鹼、耐溶劑。

顏 色：各色(經推薦使用)

光 澤：平光

重 量：1.2kg/L 以上(依各色而不同)。

混 合 比：主劑 6 硬化劑 1

乾燥時間：指觸 2hrs，堅結 24hrs

可使用時間：混合後 4hrs (25°C)

建議膜厚：乾膜 25±5μm

理論塗佈量：1 加侖 20~25 m²

塗裝間隔：1~7 日

總不揮發份：45~50%以上

調 薄 劑：PU 有力擔香蕉水

適用(底)面漆：環氧系統底漆及防火漆

建議施工方式：刷、滾、噴塗

包裝方式：主劑 1Gal，硬化劑 1L

貯藏時間：一年

施工注意事項：

- (1) 充分攪拌均勻後再塗裝。
- (2) 必須使用有力擔 PU 香蕉水。
- (3) 大氣濕度大於 85%不可施工。
- (4) 超過塗裝間隔再重塗時，表面必須砂磨清潔。